



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.[®] S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

GE-Nervi, Giugno 2025

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

Termostucco Super

Stucco termico in pasta
alleggerito



Descrizione

Termostucco Super è uno stucco termico in pasta alleggerito pronto all'uso, formulato per la rasatura di pareti interne ove si presentino problemi di ponte termico e per ottenere una temperatura costante delle pareti interne.

E' composto da speciali resine selezionate, nanosfere di vetro cave che lo rendono termico, isolante e di facile applicazione; inoltre è in grado di lasciare al supporto una buona traspirazione.

Particolarmente indicato prima della applicazione di pitture murali anticondensa.

Preparazione del prodotto

Termostucco Super è pronto all'uso.

Applicazione ed avvertenze

Termostucco Super si applica con frattazzo in acciaio con un minimo di due mani.

Per interventi in ambienti particolarmente freddi, qualora si voglia ottenere un apprezzabile risparmio energetico, consigliamo ns **Ciclo termico** così composto:

- 1) Stendere **Termostucco Super** sulla parete con frattazzo liscio ed a "fresco", utilizzando frattazzo dentato da 5 mm, "rigare" la superficie ancora morbida. Così facendo si distribuisce in maniera uniforme il prodotto creando uno spessore che va dai 3 mm (frattazzo dentato inclinata a 45°) ai 5 mm (frattazzo inclinato a 90°).
- 2) Ad essiccazione avvenuta della prima mano procedere con la seconda applicazione di **Termostucco Super** stendendo il prodotto uniformemente sulla superficie per renderla liscia.
- 3) Finita la stesura di **Termostucco Super** far asciugare per almeno 24 ore, i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche ed agli spessori di stesura, Carteggiare, eliminare la polvere creata con un panno umido e procedere con applicazione in due mani di ns **Diversa Termica**.

In caso di fondi irregolari si consiglia una prima stesura di ns **Unico Rasante Termoisolante** in prima o/e seconda mano e successivamente due mani di **Termostucco Super**, a finire sempre due mani di idropittura termica anticondensa (bianca o colorata in tinte chiare) ns **Diversa Termica**.

Termostucco Super è carteggiabile

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua.

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine.

Caratteristiche

Tempi di essiccazione: 12/24 ore in funzione dello spessore applicato e delle condizioni atmosferiche e di umidità.

Resa indicativa confezione da 14Lt :

Circa 10-15 mq a seconda dello spessore applicato.

Confezioni: latte da 14Lt / 5 Lt / 2,5 Lt

Peso specifico: 0,4 Kg/Lt circa

Viscosità: pastosa

Aspetto/colore: bianco/avorio

Conducibilità termica: $\lambda = 0,086$

P.s. : 1 mm di spessore di Termostucco Super

equivale a 6 mani di pittura termica ma con una

conducibilità termica ancora migliore!

Conservazione: oltre 6 mesi in confezione originaria, in ambienti asciutti, al riparo da fonti di calore e da raggi solari.

Nota di responsabilità:

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto **Termostucco Super** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo le normative vigenti nel proprio Comune di appartenenza.



Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/CE sulla dispersione dei composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

Stucchi / mastici – Tutti i tipi

Valore limite UE 01/01/2010 250,00 g/l

Contenuto max COV 0,02 g/l

EUH 208: Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one.
Può provocare una reazione allergica.